

Akustikabsorber **AGLO FAR**



Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
AGLO FAR 150/20	28304	-	21	3
AGLO FAR + AUTO 150/20	28306	x	21	3
AGLO FAR 150/40	28305	-	18	6
AGLO FAR + AUTO 150/40	28307	x	18	6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

— Espesores

20mm 40mm

FORMATOS

— Planchas

2000x1000 mm

— Rollos

Consultar fabricación en rollos.

APLICACIONES

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Akustikabsorber

AGLO FAR

PROPIEDADES ACÚSTICAS

